

### DIMENSIONI

Collezione	MODERN PLANK	CLASSIC PLANK	TILE
Larghezza	217 mm	194 mm	327 mm
Lunghezza	1515 mm	1256 mm	1305 mm
Numero di tavole per pacco	11 Tavole	15 Tavole	9 Tavole
m <sup>2</sup> per pacco	3,616 m <sup>2</sup>	3,655 m <sup>2</sup>	3,841 m <sup>2</sup>
Peso per pacco	17,85 kg	18,03 kg	18,93 kg
Densità	1760±50 kg/m <sup>3</sup>	1760±50 kg/m <sup>3</sup>	1760±50 kg/m <sup>3</sup>
Spessore totale	ISO 24346	2,5 mm	2,5 mm
Strato superiore	ISO 24340	0,55 mm	0,55 mm
Finitura	PU rinforzato - Strato superficiale con tecnologia TitanV™		

### GARANZIA DI FABBRICA

Classe di utilizzo	ISO 10582	Classe 33	
CE - pavimento	EN 14041	DOP: see end label on pack	
CE - mura	EN 15102:2007 + A1:2011	DOP: see end label on pack	
Garanzia	Pavimento	Uso residenziale	Si vedano le condizioni generali di garanzia
	Pavimento	Uso commerciale	Si vedano le condizioni generali di garanzia
	Mura	Uso residenziale	Si vedano le condizioni generali di garanzia
	Mura	Uso commerciale	Si vedano le condizioni generali di garanzia
			25 anni
			10 anni - su richiesta fino a 15 anni
			10 anni
			0 anni - su richiesta fino a 5 anni

### CARATTERISTICHE GENERALI

METODO	PARAMETRI	REQUISITI DELLA NORMA	VALORI PERGO
Resistenza all'usura	EN 13329 - Annex E	≥ 2000 cicli	OK
Resistenza all'impatto	EN 13329 - Annex F	≥ 1600 mm	1800 mm
Resistenza ai graffi	EN 16094	≤ MSR-A2 ≤ MSR-B2	MSR-A1 MSR-B2
Sedie a rotelle	EN 425	25000 cicli	OK
Effetto del piedino di un mobile	EN 424	Piedino 0,1 mm / 32 kg	Nessun danno visibile
impronta statica	EN ISO 24343-1	≤ 0,1 mm	0,05 mm
Resistenza alle macchie	EN 438-2	Acetone - Caffè - NaOH - H2O2 - Lucido per scarpe	grado 5 Nessun cambiamento
Rigonfiamento	ISO 24336	≤ 18%	nessun rigonfiamento
Variazioni dimensionali	ISO 23999	6 ore a 80°C	< 0,10%
		Incurvatura	< 2 mm
Classificazione antincendio - pavimento	EN 13501-1		BI-s1
Classificazione antincendio - mura	EN 13501-1:2010		D-s3,d0
Resistenza ai raggi UV	ISO 105 B02	Scala dei blu	Classe 8
Sicurezza antiscivolo	EN 13893		DS
	DIN 51130:2014 / XP P05-011	Con scarpe	R10 / PC10
	DIN 51097:1992 / XP P05-011	A piedi nudi	Class B / PN18
	BS7976-2:2002+A1:2013	Bagnato	PTV value ≥ 42
		Secco	PTV value ≥ 60
	EN 12633:2003-Annex A		Classe 2
Resistenza termica	EN 12667	Senza sottofondo PERGO	0,015 m <sup>2</sup> K/W
Riscaldamento a pavimento		Appropriato per tutti i sistemi di riscaldamento standard NEI pavimenti in cemento. Applicazione limitata con pellicole riscaldanti e alternative. Temperatura max di contatto ≤ 27°C. Vedere le istruzioni di installazione separate.	
Riduzione dei rumori d'impatto	ISO 717/2		ΔLw=2 dB

### AMBIENTE & CERTIFICATI

Floorscore			SCS-FS-05190
AFFSET			A+
Finnish Building Emission	M1: emissioni molto basse - inodore	Class M1	
Emissioni di formaldeide	EN 14041:2004/AC:05+06	Nessuna aggiunta di formaldeide durante la produzione	< limite di rilevamento
TVOC 28 giorni	ISO16000 part 9-6	AgBB requisito dopo 28 giorni <1000 µg/m <sup>3</sup>	< 20 µg/m <sup>3</sup>
Contenuto SOSTANZE PERICOLOSE	Metalli pesanti + piombo/cadmio		NON presente
REACH	Sostanze cancerogene, mutagene o riproduttive classe 1A e 1B (lista dei candidati)		NON presente
Plasticificante	Regulation (EC) No 1907/2006		Conforme
Contenuto riciclato	Senza Ortho-Italati		
	Solo materiale INTERNO riciclato		

