


Caratteristiche generali

Tavola	1820 x 145 mm
Spessore totale	14 mm
Numero di tavole per pacco	6
Lunghezza Annidata	Massimo 1 asse su 6
m ² per pacco	1,583 m ²
Kg per pacco	12,03 kg

Struttura della tavola

Strato superiore	PEFC a controlli legali	EN 13489	± 3 mm
Pannello centrale	PEFC a controlli legali		HDF Mastercore
Controilanciatura	PEFC a controlli legali	Impiallacciatura di legno	2 mm
Incastro	Lunghezza		Uniclic
	Larghezza		Perfectfold



Garanzia

Uso residenziale	condizioni di garanzia in ogni pacco	33 anni
Incastro Uniclic - Multifit		A vita
Uso commerciale		Su richiesta
Moisture Protection	Fornisce una garanzia per la pulizia del pavimento assicurando un minor accumulo di sporco nella bisellatura delle tavole	10 anni
Stay Clean Technology (solo prodotti verniciati)	Fornisce una garanzia per l'inquinamento della struttura superficiale e una garanzia per la pulizia del pavimento assicurando un minor accumulo di sporco nella bisellatura delle tavole	10 anni

Strato superficiale

Tipi di legno	Rovere, Noce, Merbau		
Origine	Europa, Malesia, Stati Uniti		
Finitura	Olio UV		2 strati
	Vernice UV	Strato superiore antigraffio	5 - 7 strati
Viaranza naturale	Il legno è un elemento naturale, l'estetica delle tavole può variare dal campione		
Trattamenti superficiali	Consultare le istruzioni di posa		

Ordinamento

According to EN 13489:2002 Free Class

	Selected	Accent	Lively
	Face of the element		
Sound sapwood	Permitted, colour stained	Permitted, colour stained	Permitted, colour stained
Knots	Permitted if max 20 mm fully filled	Permitted if max 50 mm half or fully filled	Permitted if max 80 mm half or fully filled
Checks/Cracks	Not permitted	Permitted if Closed Crack ≤ 1/2 of the plank	Permitted unlimited
Bark pockets	Not permitted	Not permitted	Not permitted
Lightning shake	Not permitted	Not permitted	Not permitted
Grain structure	Unlimited	Unlimited	Unlimited
Sound heart	Permitted	Permitted	Permitted
Colour variation	Mild natural variation	Lively variation	Very lively variation
Medullary ray	Permitted	Permitted	Permitted
Biodeterioration	Not permitted	Not permitted	Not permitted
	Non-visible parts		
All features permitted without any limitation as to size or quantity if these do not impair the strength or wearing quality of the parquet flooring			

Posa		condizioni standard	
Flottante		Sopra un sottofondo Pergo	Consultare le istruzioni di posa
Incollato		Resina polimerica Pergo	Consultare le istruzioni di posa
Aspetto generale di un pavimento posato	EN 13489	Le differenze di altezza (mm)	≤ 0,20
		Differenza di larghezza (mm)	≤ 0,20
		Scatti Ling di lunghezza%	≤ 0,1
		Scatti Ling di larghezza%	≤ 0,2
Stabilità nel cambiamento climatico	ISO 24339	Curling croce max%	≤ 0,30
	Modifica 30-85 RH	Curling croce min%	≥ - 0,20
		Giunti apertura trasversalmente (mm)	≤ 0,20
		Giunti apertura lungo (mm)	≤ 0,30
Riscaldamento a pavimento	Adatto	Vedere le istruzioni speciali	

Proprietà di classificazione

Resistenza all'usura	SIS 923509	Test della sabbiatura	800 - 1000	
	DIN 68861	S33	100 - 1050	
Resistenza alle macchie	EN 13442		class 3	
		Floors with "Wood for Life" Surface Protect + (Lacquered only)	Classe 5	
CE	EN 14342:2013	notified body	0766 EPH Dresden	DOP: sulla confezione
Sedie a rotelle	ISO 4918	Testato con materassino	25.000	
Sicurezza antiscivolo	CEN/TS 15676: 2008	Test del pendolo a secco	Depende della struttura e del trattamento superficiale	USRV 37-57
Emissioni di formaldeide	EN 717-1	≤ E1		
PCP	CEN/TR 14823:2004	≤ 5 ppm		
Resistenza termica	EN12664:2001	0,110 m².K/W		
Classificazione antincendio	EN 13501-1	Cfl-s1		

Certificati ecologici

AFFSET	A	Francia
PEFC	PEFC/07-32-37	
EPD	Su richiesta	
M1		Finlandia

