


### Caratteristiche generali

Tavola	1820 x 190
Spessore totale	13 mm
Numero di tavole per pacco	6
Lunghezza Annidata	Massimo 1 tavola su 6
m <sup>2</sup> per pacco	2,075 m <sup>2</sup>
Kg per pacco	17,2 kg

### Struttura della tavola

Strato superiore	PEFC a controlli legali	EN 13489	± 2,5 mm
Pannello centrale	PEFC a controlli legali		HDF Mastercore
Controblancitura	PEFC a controlli legali	Impiallacciatura di legno	2 mm
Incastro	Lunghezza		Uniclic
	Larghezza		Uniclic Multifit



### Garanzia

Uso residenziale	condizioni di garanzia in ogni pacco	33 anni
Incastro Uniclic - Multifit		A vita
Uso commerciale		Su richiesta
Moisture Protection	Fornisce una garanzia per la pulizia del pavimento assicurando un minor accumulo di sporco nella bisellatura delle tavole	10 anni
Stay Clean Technology (solo prodotti verniciati)	Fornisce una garanzia per la pulizia del pavimento assicurando un minor accumulo di sporco nella venatura della superficie e nella bisellatura delle tavole.	10 anni

### Strato superficiale

Tipi di legno			Rovere
Origine			Europa
Finitura	Vernice UV	Strato superiore resistente all'usura	5 - 7 strati
Varianza naturale			Il legno è un elemento naturale, l'estetica delle tavole può variare dal campione
Trattamenti superficiali			Consultare le istruzioni di posa

### Classificazione

Secondo EN 13489:2002 Classe Libera			
	Selected	Accent	Lively
	Faccia dell'elemento		
Alburno	Amnesso, eventualmente tinto	Amnesso, eventualmente tinto	Amnesso, eventualmente tinto
Nodi	Amnessi, sani fino a max ca. 20mm o completamente deceduti	Amnessi, sani o cadenti, riparati o stuccati, fino ad un max. ca 50 mm	Amnessi anche se cadenti o aperti, purchè non compromettano la qualità d'uso fino ad un max ca. 80 mm
Crepe longitudinali	Non amnesso	Amnesse, stuccate e più o meno in centro tavola	Amnesso, nessun limite
Inclusioni di corteccia	Non amnesso	Non amnesso	Non amnesso
Colpo di fulmine	Non amnesso	Non amnesso	Non amnesso
Deviazione fibratura	Nessun limite	Nessun limite	Nessun limite
Cretti/Setolature	Amnesso	Amnesso	Amnesso
Variazioni di colore	Leggera variazione naturale	Variazione vivace	Variazione molto vivace
Specchiature	Amnesso	Amnesso	Amnesso
Alterazione biologica	Non amnesso	Non amnesso	Consentito azzurramento e moschettatura
	Parti non visibili		
Tutte le caratteristiche sono consentite senza alcuna limitazione in termini di dimensioni o quantità se non compromettono la resistenza o la qualità di usura del pavimento .			

Posa		Richiesti dalla norma	
Flottante		Sopra un materassino Pergo	Consultare le istruzioni di posa
Incollato		Resina polimerica Pergo	Consultare le istruzioni di posa
Aspetto generale di un pavimento posato	EN 13489	Differenze in altezza (mm)	≤ 0,20
		Differenza in larghezza (mm)	≤ 0,20
		Incurvatura in lunghezza%	≤ 0,1
		Incurvatura in larghezza%	≤ 0,2
		Stabilità dimensionale	ISO 24339
	Modifica 30-85 RH	Variazione minima lato corto %	≥ - 0,20
		Apertura tra i giunti - lato corto (mm)	≤ 0,20
		Apertura tra i giunti - lato lungo (mm)	≤ 0,30
Riscaldamento a pavimento	Adatto	Vedere le istruzioni di posa	

Proprietà di classificazione				
Resistenza all'usura	SIS 923509	Test della sabbiatura	800 - 1000	
	DIN 68861		S33 100 - 1050	
Resistenza alle macchie	EN 13442			class 3
Solo pavimenti con superficie verniciata con tecnologia "Stay Clean Surface"				Classe 5
CE	EN 14342:2013	notified body	0766 EPH Dresden	DOP: sulla confezione
Sedie a rotelle	ISO 4918	Testato con materassino		25.000
Sicurezza antiscivolo	CEN/TS 15676: 2008	Test del pendolo a secco	Depende della struttura e del trattamento superficiale	USRV 37-57
Emissioni di formaldeide	EN 717-1			≤ E1
PCP	CEN/TR 14823:2004			≤ 5 ppm
Resistenza al calore	EN12664:2001			0,11 m².K/W
Classificazione antincendio	EN 13501-1			Cfl-s1

Certificati ecologici				
AFFSET	A	Francia		
PEFC	PEFC/07-32-37			
EPD	Su richiesta			
Nordic Swan Ecolabel	3029 0001			
M1		Finlandia		

