

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

FORMATO	Visby Pro	
Larghezza	190	mm
Lunghezza	1380	mm
Numero di tavole per pacco	7	
m ² per pacco	1,835	m ²
Bisellatura	con bisellatura a V pressata	
Spessore	8,0	mm
Incastro	Perfectfold 3.0	
Garanzia di resistenza all'acqua	15	anni
	72	ore (acqua stagnante)

STRUTTURA DELLA TAVOLA



1. Strato con resistenza superiore all'usura e ai graffi
2. Stile cristallino
3. Pannello centrale HDF resistente all'umidità
4. Solida controbilanciatura

GARANZIA DI FABBRICA

	METODO	PARAMETRI	
Classe di utilizzo	EN ISO 10874	Classe	21-22-23/31-32-33
CE	EN 14041:2004+AC:2005+AC:2006	Organismo certificatore	NB 0493 - Centexbel
UKCA	EN 14041:2004+AC:2005+AC:2006	Organismo approvato	AB 8515 - Centexbel
Garanzia	Uso residenziale	Si vedano le condizioni generali di garanzia	
		Protezione all'acqua	15 anni
	Uso commerciale	Si vedano le condizioni generali di garanzia	
		Protezione all'acqua	10 anni
			10 anni

CARATTERISTICHE GENERALI (EN 13329)

	METODO	PARAMETRI	REQUISITI DELLA NORMA
Abraslon resistance	ISO 24338 - Procedure A		≥ 6000 cicli
Abraslon class	EN 13329		AC5
Resistenza all'impatto	EN 17368	piccola palla	≥ 70 mm
	EN 13329	grande palla	≥ 750 mm
Resistenza alla microabrasione	EN 438-2, 25		Carico ≥ 3N
Effetto di una sedia a rotelle	EN ISO 4918 (with underlay)	Type W (EN 12529)	20000 cicli
Rigonfiamento	ISO 24336	dopo 24 ore in immersione a 20°C	≤ 15%
Tenuta del sistema d'incastro	ISO 24334	F10,2 lato lungo	≥ 1 kN/m
		Fmax lato lungo	
		Fs0,2 lato corto	≥ 2 kN/m
		Fmax lato corto	
Effetto di un piedino di un mobile	EN ISO 16581		Nessun danno visibile quando testato con piedino di tipo 0
Resistenza superficiale	EN 13329	N/mm ²	≥ 1,25
Impronta residua	EN ISO 24343-1		Impronta statica ≤ 0,05 mm
Resistenza alle macchie	EN 438-2	Gruppo 1, 2	Classe 5
		Gruppo 3	Classe 4
Aspetto generale	EN 13329	Differenze di spessore	≤ 0,15 mm
		Apertura tra i giunti	≤ 0,20 mm
		Deformazione nella lunghezza	concavo ≤ 0,50%
			convesso ≤ 1,00%
		Deformazione nella larghezza	concavo ≤ 0,15%
	convesso ≤ 0,20%		
Variazioni dimensionali dopo un cambiamento dell'umidità relativa	EN 13329	δl	δl average ≤ 0,9 mm
		δw	δw average ≤ 0,9 mm
Inalterabilità alla luce	EN ISO 4892-2:2013 procedure B - cycle 2 or cycle 5	Scala dei grigi	Classe ≥ 4

CARATTERISTICHE GENERALI (EN 13329)

	METODO	PARAMETRI	REQUISITI DELLA NORMA	PERGO VALUES
Resistenza all'acqua	ISO 4760	Valutazione sulla qualità del recupero da rigonfiamento	< 3	1
		Valutazione del valore di recupero del rigonfiamento	≤0,3mm	≤0,01mm
		Perdita giunto	Nessun requisito	Nessuna perdita

AMBIENTE, SICUREZZA E SALUTE

	METODO	PARAMETRI		
Riduzione dei rumori d'impatto	ISO 712/2	On a PERGO underlay		ΔL _w ≈ 18dB (A seconda del materassino usato)
Riscaldamento a pavimento		On a PERGO underlay	Vedere le istruzioni speciali	Adatto
Formaldehide emulsion	EN 717-1	ppm		< E0,5
Antistatico	EN 1815			≤ 2,0 kV
Reaction to fire	EN 13501-1	Classe		Clf-s1 (Con tutti i sottofondi PERGO)
Resistenza termica	EN 12667	m²K/W		0,055 m²K/W
Sicurezza antiscivolo	EN 13893	μ		DS: μ ≥ 0,30

CERTIFICATI

EU Ecolabel	SE/035/001
AFFSET	A+
PEFC	PEFC/07-32-37
M1	
Nordic Ecolabel	30290001
EPD	



EN 14043:2004 / AC:2006
Laminated Flooring (EN 13329)
EN 13329:2023

UK
CA

EN 14051:2004 / AC:2006
Laminated Flooring (EN 13329)
EN 13329:2023

