


Caratteristiche generali

Tavola	580 x 145 mm
Spessore totale	14 mm
Numero di tavole per pacco	12 (6xA & 6xB)
m ² per pacco	1,009 m ²
Kg per pacco	9,88 kg

Struttura della tavola

Strato superiore	PEFC a controlli legali	EN 13489	± 3 mm
Pannello centrale	PEFC a controlli legali		Pino
Controbalancatura	PEFC a controlli legali	Impiallacciatura di legno	2 mm
Incastro	Lunghezza		Uniclic
	Larghezza		Uniclic



Garanzia

Uso residenziale	condizioni di garanzia in ogni pacco	33 anni
Incastro Uniclic - Multifit		A vita
Uso commerciale		Su richiesta
Moisture Protection	Fornisce una garanzia per la pulizia del pavimento assicurando un minor accumulo di sporco nella bisellatura delle tavole	10 anni
Stay Clean Technology (solo prodotti verniciati)	Fornisce una garanzia per l'inquinamento della struttura superficiale e una garanzia per la pulizia del pavimento assicurando un minor accumulo di sporco nella bisellatura delle tavole	10 anni

Strato superficiale

Tipi di legno		Rovere
Origine		Europa
Finitura	Vernice UV	Strato superiore resistente all'usura
Viaranza naturale		Il legno è un elemento naturale, l'estetica delle tavole può variare dal campione
Trattamenti superficiali		Consultare le istruzioni di posa

Ordinamento

Secondo EN 13489:2002 Classe Libera

	Selected	Accent	Lively
	<i>Faccia dell'elemento</i>		
Aburno	AmMESSo, eventualmente tinto	AmMESSo, eventualmente tinto	AmMESSo, eventualmente tinto
Nodi	AmMESSi se max 20 metà o completamente riparati	AmMESSi se max 50 metà o completamente riparati	Permitted if max 80 mm half or fully filled
Crepe	Non amMESSo	AmMESSe se chiuse ≤ a metà tavola	AmMESSo, nessun limite
Inclusioni di corteccia	Non amMESSo	Non amMESSo	Non amMESSo
Colpo di fulmine	Non amMESSo	Non amMESSo	Non amMESSo
Deviazione fibratura	Nessun limite	Nessun limite	Nessun limite
Cretti/Setolature	AmMESSo	AmMESSo	AmMESSo
Variazioni di colore	Leggera variazione naturale	Variazione vivace	Variazione molto vivace
Specchiature	AmMESSo	AmMESSo	AmMESSo
Alterazione biologica	Non amMESSo	Non amMESSo	Non amMESSo

Parti non visibili

Tutte le caratteristiche sono consentite senza alcuna limitazione in termini di dimensioni o quantità se non compromettono la resistenza o la qualità di usura del pavimento .

Posa		condizioni standard	
Flottante		Sopra un sottofondo Pergo	Consultare le istruzioni di posa
Incollato		Resina polimerica Pergo	Consultare le istruzioni di posa
Aspetto generale di un pavimento posato	EN 13489	Le differenze di altezza (mm)	≤ 0,20
		Differenza di larghezza (mm)	≤ 0,20
		Scatti Ling di lunghezza%	≤ 0,1
		Scatti Ling di larghezza%	≤ 0,2
Stabilità nel cambiamento climatico	ISO 24339	Curling croce max%	≤ 0,30
	Modifica 30-85 RH	Curling croce min%	≥ - 0,20
		Giunti apertura trasversalmente (mm)	≤ 0,20
		Giunti apertura lungo (mm)	≤ 0,30
Riscaldamento a pavimento	Adatto	Vedere le istruzioni speciali	

Proprietà di classificazione

Resistenza all'usura	SIS 923509	Test della sabbatura	800 - 1000	
	DIN 68861	S33	100 - 1050	
Resistenza alle macchie	EN 13442	Pavimenti con Stay Clean Technology (solo Vernice)		class 3
				Classe 5
CE	EN 14342:2013	notified body	0766 EPH Dresden	DOP: sulla confezione
Sedie a rotelle	ISO 4918	Testato con materassino		25.000
Sicurezza antiscivolo	CEN/TS 15676: 2008	Test del pendolo a secco	Depende della struttura e del trattamento superficiale	USRV 37-57
Emissioni di formaldeide	EN 717-1			≤ E1
PCP	CEN/TR 14823:2004			≤ 5 ppm
Resistenza termica	EN12664:2001			0,14 m².K/W
Classificazione antincendio	EN 13501-1			Dfl-s1

Certificati ecologici

AFFSET	A	Francia		
PEFC	PEFC/07-32-37			
EPD	Su richiesta			
Nordic Swan Ecolabel	3029 0001			
M1		Finlandia		

